

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan ada pengaruh setelah dilakukan perendaman larutan obat kumur yang mengandung khlorheksidin 0,2% terhadap perubahan warna selama 4 hari, 8 hari dan 12 hari antara basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dengan resin nilon termoplastik.

Dapat disimpulkan perubahan warna dari basis resin nilon termoplastik lebih banyak menyerap warna dibandingkan dengan perubahan warna dari basis resin akrilik polimerisasi panas.

B. SARAN

1. Diharapkan penelitian selanjutnya mengetahui pengaruh perendaman basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dan resin nilon termoplastik terhadap larutan pembersih lainnya.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya mengetahui pengaruh perendaman basis gigi tiruan pada perubahan warna dengan menggunakan alat pengukur lainnya.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya peneliti memperhatikan dari manipulasi bahan basis gigi tiruan agar porositas dapat lebih diminimalisasi.