

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terdapat perubahan warna yang signifikan pada resin komposit mikrohibrid, nanofil dan nanohibrid setelah dilakukan perendaman pada jus papaya (*Carica Papaya L.*),
2. Resin komposit mengalami perubahan warna setelah dilakukan perendaman pada aquades steril,
3. Resin komposit nanofil merupakan resin komposit yang paling tahan terhadap perubahan warna, diikuti resin komposit nanohibrid kemudian resin komposit mikrohibrid merupakan resin komposit yang tidak tahan terhadap terjadinya perubahan warna.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jenis buah yang lain,
2. Perlu dilakukan perendaman resin komposit dengan merk yang berbeda pada perendaman jus papaya (*Carica Papaya L.*) dengan menggunakan sampel yang lebih banyak,
3. Perlu dilakukan perbandingan metode pengukuran perubahan warna dengan menggunakan CIEL*a*b* dengan metode yang lain.

